

## تحضير بعض بوليمرات المالميميد المتجانسة من بعض العقاقير الطبية

د.ملاذ خلف رشيد/كلية التربية للبنات/جامعة تكريت

### الملخص:

تم تحضير بعض بوليمرات المالميميد المتجانسة من بعض العقاقير الطبية (٤-أمينوانتبي بايرين وسلفاميثا كسازول والايزونزاييد)، وذلك من خلال تحويل هذه العقاقير إلى حوامض المالمياميك عن طريق تفاعلها مع حامض المالميك اللامائي والتي تم تحويلها إلى مشتقات المالميميد من خلال تفاعلها مع حامض الخليك اللامائي وخلات الصوديوم ثم بلمرتها ذاتيا للحصول على بوليمرات المالميميد المقابلة.

تم تشخيص البوليمرات المحضرة باستخدام الطرق الفيزيائية والطيفية (مطيافية UV و IR) بالإضافة إلى تعيين اللزوجة لهذه البوليمرات.

## Synthesis some of Homopolymers of maleimide from some of medical drugs

Malath Khalaf Rasheed

Dept.of chemistry,college of education for women,University of Tikrit.

### Abstract:

Some of Homopolymers of maleimide were prepared from the conversion of some medical drugs(٤-aminoantipyrine,sulfamethoxazole and Isonazid) to maleamic acids, through their reaction with maleic anhydride and then converted to maleimide derivatives by the reaction with acetic anhydride and sodium acetate.These maleimide derivatives were polymerized to give the homopolymers.

The structures of the synthesized polymers have been elucidated by physical and spectroscopic methods(IR and UV) ,in addition their viscosity were determined.

### المقدمة

## بوليمرات المالميميدات Polymers of Maleimides

تعد مركبات المالميميدات من المونوميرات الجيدة التي لها القابلية على البلمرة وذلك لاحتوائها على الأصـرة الاولفينية التي تدخل عملية البلمرة بطريقة بلمرة الإضافة أو البلمرة المتسلسلة

(Chain Growth-Addition Polymerization) باستخدام الجذور الحرة أو البلمرة الانايونية<sup>(١)</sup>.

أوضحت الدراسات إن سهولة بلمرة المالميميدات تعود إلى تحول حلقة المالميميد غير المشبعة إلى حلقة مشبعة أكثر استقراراً وأظهرت بوليمرات المالميميدات مقاومة عالية للحرارة مع ارتفاع درجة ليونتها وذلك بسبب تراكيبها الحلقية المتكررة على طول السلسلة<sup>(٢)</sup>، ومن العوامل التي تؤثر في عملية بلمرة المالميميدات هي طبيعة المذيب ودرجة الحرارة ونوع البلمرة والبادئ المستخدم ونوعية المجاميع المعوضة على ذرة النتروجين<sup>(٣،٤)</sup>.

وتتكون البوليمرات المتجانسة من خلال تفاعل المونومر مع نفسه وغالبا ما تسمى بالبوليمرات الذاتية، إذ تم تحضير البولي مالمثيمايدات من خلال بلمرة مركبات المالمثيمايدات الحاوية على أصرة اولفينية بوساطة بلمرة الجذور الحرة أو البلمرة الانايونية<sup>(٥)</sup>، كما وتم تحضير بعض البوليمرات المتجانسة والمشاركة لمشتقات المالمثيمايد الثنائية الحاوية على حلقات غير متجانسة (اوكسادايازول وثايدايازول)<sup>(٦)</sup>.

تعد مركبات وبوليمرات المالمثيمايدات الحلقية المعوضة من المركبات ذات الاستخدامات الكثيرة في مجالات الصناعة والتطبيقات الحياتية<sup>(٧)</sup>، واستخدمت مركبات المالمثيمايدات بشكل واسع في مجالات التشخيص الطبي<sup>(٨)</sup> وتشخيص ميكانيكية البلمرة<sup>(٩)</sup>، واستخدم المركب  $N$  - أنيل مالمثيمايد (NEM) في تشخيص ميكانيكية الأنزيمات وتنبيطها ولاسيما تفاعلات أنزيم الادينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP enzyme) واستخدم أيضا بنجاح في دراسة تحولات الطاقة في الكلوروبلاست الموجودة في خلايا النباتات الخضراء<sup>(١٠،١١)</sup> وحديثا استخدمت مركبات المالمثيمايد بإضافتها إلى راتنج الايبوكسي الجديد المتكون من مجاميع (الايوكسايد والفيوران) كعوامل تجفيف قاعدية مما يجعل راتنج الايبوكسي المتكون أكثر صلابة ومتانة وهو يستخدم في تصليح التصدعات والشقوق المختلفة<sup>(١٢،١٣)</sup>.

### الجزء العملي

تم إجراء القياسات الفيزيائية والطيفية باستخدام الأجهزة الآتية:-

قياس درجة الانصهار للمركبات المحضرة باستخدام جهاز:

(١٠٨٥٣ LTD S-N Electrothermal Engineering) وإن جميع درجات الانصهار غير مصححة، سجلت أطيف

الأشعة فوق البنفسجية والمرئية للمركبات المحضرة بمطياف نوع:

SHIMADZU, UVPROBE, VERSION ١,١١، وقد سُجِّلت الأطياف عند درجة حرارة (٢٥ م°) ولجميع القياسات

و باستخدام مذيب الايثانول المطلق (EtOH) وبخلايا من الكوارتز طول مسارها (١سم)، وسجلت أطيف الأشعة تحت

الحمراء باستخدام جهاز:

Perkin-Elmer FT-IR Spectrophotometer, KBr disk scale  $4000-4000\text{ cm}^{-1}$

تم قياس اللزوجة للبوليمرات المحضرة باستخدام جهاز استولد (Ostwald Viscometer)

وفي درجة حرارة (٢٥ م°) وباستخدام مذيب ثنائي مثيل سلفوكسايد (DMSO) وبتركيز ٠,١ غم / ١٠ مل وتم إجراء فحص

TLC وباستخدام مذيب الايثانول المطلق.

### تحضير مشتقات حامض المالمثيمايك [٣-١] *Preparation of Maleamic acid Derivatives*

أذيب (٠,٠١ مول) من مركبات العقاقير الطبية (٤-أمينوانتي بايرين والسلفاميثوكسازول والازونزايد) في (الايثانول

المطلق أو الأسيتون) وأضيف إليه (٠,٠١ مول) من حامض المالمثيمايك اللامائي المذاب في المذيب نفسه تدريجيا مع التحريك

المستمر لمدة ساعتين، إذ ترسب مشتق الحامض المقابل، رُشِحَ وغُسلَ بتثائي اثير او بالايثانول المطلق وأعيدت بلورة المركبات المحضرة من الايثانول<sup>(١٥,١٤)</sup>.

#### تحضير مشتقات المالميد [٦-٤] Preparation of Maleimide Derivatives:

أُذيبَ (٠,٠١ مول) من مشتقات حامض المالميك المحضرة في (٢٠ مل) من حامض الخليك اللامائي مع اضافة (١٠-٢٠%) من وزن الحامض خلات الصوديوم اللامائية، صُعد المزيج في حمام مائي مغلي مع التحريك المستمر لحين تغير لون المحلول وبُرد المزيج ثم أُضيفَ على جريش الثلج مع التحريك القوي وترسب مشتق المالميد المقابل ورُشِحَ الراسب وغُسلَ بالماء المقطر ثم بمحلول مخفف من بيكاربونات الصوديوم ثم بالايثانول وأعيدت بلورته من مذيب الدايبوكسان<sup>(١٧,١٦)</sup>.

#### تحضير البوليمرات المتجانسة لمشتقات المالميد [٩-٧]

#### Preparation of Homopolymers of Maleimide Derivatives

أُذيبَ في قنينة زجاجية جافة ومعممة (٠,٠١ مول) من مشتقات المالميد في (١٠ مل) من ثنائي مثيل فورماميد (DMF) الجاف و أُضيفَ (٠,٠٢ غم) من البادئ بيروكسيد البنزويل ثم مررَ غاز النتروجين الجاف في القنينة لطرد الهواء الموجود فيها وغُلقت فوهة القنينة بإحكام وعلى نحوٍ سريع ثم سُخِنَ المزيج في حمام زيتي بدرجة (١٣٠ م<sup>٥</sup>) ولمدة (ساعة واحدة) ولحين تحول المحلول الرائق إلى عالق وحينئذ بُرد المزيج ثم سُكِبَ على (٢٠ مل) من الايثانول العادي أو الميثانول، وبعد التحريك القوي ترسب البوليمر المقابل ورُشِحَ وغُسلَ بالماء المقطر والكحول<sup>(١)</sup>.

#### قياس اللزوجة للبوليمرات المحضرة [٩-٧]

#### Viscosity Measurement of Prepared Polymers

تم قياس لزوجة البوليمرات المحضرة عند درجة حرارة المختبر التي كانت (٢٥ م<sup>٥</sup>)، إذ وُضِعَ (١٠ مل) من ثنائي مثيل سلفوكسايد في الجهاز من أحد طرفيه، ثم سحبت كمية مناسبة من المذيب بواسطة البصلة المطاطية المثبتة في الطرف الآخر من الجهاز إلى حد العلامة العليا فوق الانتفاخ، سُمِحَ للمذيب بالنزول من خلال الأنبوب الشعري، وتم قياس الزمن اللازم لنزول السائل بين العلامتين المثبتتين على الجهاز وأعيدت العملية عدة مرات للحصول على معدل نتائج متشابهة. أُعيدت العملية نفسها على محلول البوليمر الذائب في ثنائي مثيل سلفوكسايد، وتم قياس الزمن المستغرق للنزول لكل محلول<sup>(١٨)</sup>.

الجدول (١) بعض الصفات الفيزيائية لمشتقات حامض المالميك [٣-١]

Comp No.	Molecular Formula	Reaction Solvent	Color	M.P °C	Yield %	R <sub>f</sub> EtOH
١	C <sub>1٥</sub> H <sub>1٥</sub> N <sub>٣</sub> O <sub>٤</sub>	Ethanol	Yellow	١٨١-١٨٣	٩٨	٠,٩٢
٢	C <sub>1٤</sub> H <sub>1٣</sub> N <sub>٣</sub> O <sub>٦</sub> S	Acetone	Orange	٢٣٥-٢٣٧	٧٠	٠,٨١
٣	C <sub>1٠</sub> H <sub>٩</sub> N <sub>٣</sub> O <sub>٤</sub>	Ethanol	Yellow	١٩٦-١٩٨	٨٤	٠,٨٨

الجدول (٢) بعض الصفات الفيزيائية لمشتقات المائيميد [٤-٦]


Comp No.	Molecular Formula	Color	M.P °C	Yield %	R <sub>f</sub> EtOH
٤	C <sub>1٥</sub> H <sub>1٣</sub> N <sub>٣</sub> O <sub>٣</sub>	Brown	١٧٥-١٧٧	٧٣	٠,٨٧
٥	C <sub>1٤</sub> H <sub>1١</sub> N <sub>٣</sub> O <sub>٥</sub> S	Light Brown	٢٢٠-٢٢٢	٧٠	٠,٧٩
٦	C <sub>1٠</sub> H <sub>٧</sub> N <sub>٣</sub> O <sub>٣</sub>	Dark Brown	١٩٠-١٩٢	٥٠	٠,٧٥

الجدول (٣) بعض الصفات الفيزيائية للبوليمرات المتجانسة لمشتقات المائيميد [٧-٩]

Comp No.	Color	Softening point °C	Yield %	η <sub>rel</sub> =t/t <sub>0</sub>
٧	Dark Brown	٢٥٠-٢٥٩	٦٨	١,١١
٨	Dark Brown	٢٤٦-٢٥٧	٦٠	١,٠٥
٩	Brown	Oily	٤٥	١,١٥

η<sub>rel</sub>; Relative Viscosity اللزوجة النسبية

تم تحضير المركبات وذلك حسب المخطط الآتي:-



## النتائج والمناقشة

### مشتقات حامض المالاميك (٣-١)

عند دراسة أطيف الأشعة فوق البنفسجية والمرئية لمشتقات حامض المالاميك (٣-١) لوحظ ظهور حزمتي امتصاص الحزمة الأولى ذات الطول الموجي الأعلى تعزى إلى الانتقالات الالكترونية  $n \leftarrow \pi^*$  والتي تسببها الأزواج الالكترونية غير المشاركة على ذرات الأوكسجين والنروجين والكبريت عند المدى (٢٩٢-٣٢٢) نانوميتر أما الحزمة الثانية ذات الطول الموجي الأقصر فتعزى إلى الانتقالات الالكترونية  $\pi \leftarrow \pi^*$  وتسببها الأواصر المزدوجة (C=C)، (O=C) الموجودة في هذه المشتقات وضمن المدى (٢٦٣، ٢٦٤) نانوميتر وهذه موضحة بالجدول (٤) والشكل (١) يوضح طيف الأشعة فوق البنفسجية للمركب ١، وتمت دراسة أطيف الأشعة تحت الحمراء حيث لوحظ اختفاء حزمتي مط مجموعة (NH<sub>٢</sub>) الموجودة في مركبات العقاقير مع ظهور حزم جديدة هي حزمة مع مجموعة (OH) الحامضية في المنطقة (٣٤١٧-٣٤٤٤) سم<sup>-١</sup> كما ظهرت حزمة في المنطقة (٣٠٠٣-٣٠٩٩) سم<sup>-١</sup> وهي حزمة مط (C-H) سيز اوليفين وهناك حزمتان أساسيتان تظهرا في المناطق (١٧٠٣-١٧١٦) و (١٥٨٧-١٦٦٨) سم<sup>-١</sup> تعود إلى مط مجموعة الكاربونيل الحامضية والاميدية على التوالي وهذه الحزمة مطابقة للأدبيات<sup>(١٩)</sup> ونتائج هذه الامتصاصات موضحة بالجدول (٤) أما الشكل (٢) يوضح طيف الأشعة تحت الحمراء لمركب ٤-امينو انتي بايرين والشكل (٣) يوضح طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب ١.

### مشتقات المالميميد (٦-٤)

عند دراسة الصفات الفيزيائية للمالئيميدات مقارنة مع حوامض المالمياميك نلاحظ اختلاف واضح في اللون ودرجات الانصهار التي انخفضت بشكل ملحوظ وتم إجراء اختبار كشف البيكاربونات (٥%) على المالئيميدات المحضرة والذي أعطى نتيجة سالبة دلالة على عدم وجود بقايا لحمض المالمياميك غير المتفاعلة.

ودرس أطياف الأشعة فوق البنفسجية لهذه المشتقات والمبينة بالجدول (٥) فقد لوحظ ظهور حزمتي امتصاص في المناطق التي تتراوح بين (٢٥٠-٢٩١) نانومتر إذ إن هذه المركبات تحتوي على مجاميع (C=C) و (C=O) والتي تحتوي على الأصرة المزدوجة فضلا عن أزواج الكترونية غير مشتركة بأواصر على ذرات الأوكسجين والنيتروجين والكبريت لذلك تحدث الانتقالات الالكترونية من نوع  $\pi \leftarrow n$  \* وان هذه الحزم مزاحة إزاحة زرقاء (Blueshift) عن مشتقات حامض المالمياميك<sup>(٢٠)</sup> والشكل (٤) يوضح طيف U.V للمركب ٤.

وعند دراسة أطياف الأشعة تحت الحمراء لوحظ اختفاء حزم مط (C=O) الحامضية والاميدية مع ظهور حزمة جديدة ومميزة تعود إلى مجموعة (C=O) اليميدية في المنطقة (١٧٠٧-١٧٢٤) سم<sup>-١</sup> كحزمة واضحة وقوية مع احتفاظ بقية الحزم الأساسية الثابتة في المركبات بمناطقها الطبيعية مع تغيرات بسيطة بمدياتها. والجدول (٥) يوضح ذلك. أما الشكل (٥) فيوضح طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب (٥)

#### البوليمرات المتجانسة لمشتقات المالئيميد (٧-٩)

إن مركبات المالئيميد تتبلور بسهولة بتفاعلات الجذور الحرة وباستخدام البادئات مثل بيروكسيد البنزويل وتعزى سهولة البلورة إلى وجود الأصرة الاوليفينية وعدم وجود الإعاقة الفراغية حيث يهاجم الجذر الحر المتولد في الخطوة الأولى من البلورة على الأصرة المزدوجة الاوليفينية وبالتالي فك الشد الحلقي عن الجريئة الحلقية.

ودرس الصفات الفيزيائية للبوليمرات المتجانسة حيث أظهرت درجات تليين SOFTENING POINT عالية مع عدم ذوبانها في المذيبات الاعتيادية كالبنزين والكلوروفورم والدايوكسان فضلا عن ذوبانها في المذيبات المستقطبة القوية مثل DMSO DMF, وعند دراسة أطياف الأشعة فوق البنفسجية لهذه البوليمرات والموضحة في الجدول (٦) لوحظ ظهور حزمتي الامتصاص في المناطق (٢٥٠-٢٩٣) نانومتر وهذه ناتجة عن الانتقالات الالكترونية كما هو معروف سابقا والتي تسببها الأواصر المزدوجة والأزواج الالكترونية غير المشتركة في هذه البوليمرات وهذه الحزم ظهرت بعضها مزاحة نحو طول موجي أقصر (إزاحة زرقاء) عن المركبات المكونة لها بسبب حصول تفاعل البلورة على الأصرة المزدوجة مما أدى إلى تقليل التعاقب في الجريئة. والشكل (٦) يوضح طيف UV للمركب ٧.

أما عند دراسة أطياف الأشعة تحت الحمراء للبوليمرات المتجانسة لوحظ اختفاء حزمة مط مجموعة (C=C) وحزمة مط مجموعة (C-H) الاوليفينية في حلقة المالئيميد وظهور حزمة مط واضحة ومميزة تعود إلى أصرة (C-C) في المنطقة (١٠٢٥-١٠٦٣) سم<sup>-١</sup> تعود للسلسلة الاوليفينية في البوليمرات المحضرة كما موضحة بالجدول (٦) أما الشكل (٧) يبين طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب ٨.

الجدول (٤) نتائج امتصاص أطيف الأشعة فوق البنفسجية والمرئية والأشعة تحت الحمراء لمشتقات حامض المالنياميك (١-٣)

Comp. No.	UV\Vis (nm),EtOH	IR, (KBr) cm <sup>-1</sup>				
	λmax. ١ λmax. ٢	ν(OH) δ (OH)	ν(NH) δ (NH)	ν(C=O) Acid ν(C=O) Amide	ν(C=C) ν(=CH) Olefin	Others
١	٣٢٢ ٢٦٣	٣٤٢٥ ٩٤٥	٣٢١٧ ١٥٣٥	١٧٧٦ ١٦٤٣	١٥٩٣ ٣٠٤٥	ν(CH <sub>٢</sub> )asy. sy ٢٩٢٢- ٢٨٥٠
٢	٢٩٧ ٢٦٤	٣٤٢٥ ٩٤٥	٣٢١٧ ١٥٣٥	١٧٠٥ ١٥٨٧	١٥٥٠ ٣٠٩٩	ν(CH <sub>٢</sub> )asy. sy ٢٨٩٣- ٢٨٠٢
٣	٢٩٢ ٢٦٣	٣٤٤٤ ٩٣٧	٣٢٠٧ ١٥٢٧	١٧٠٣ ١٦٦٨	١٥٩٥ ٣٠٠٣	


الجدول (٥) نتائج امتصاص الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء لمشتقات المالنياميد

Comp. No.	UV,λmax (nm),EtOH	IR, (KBr) cm <sup>-1</sup>			
	λmax. ١ λmax. ٢	ν(=CH) Olefin	ν(C=O) Imide	ν(C=C) Olefin	Others

٤	٢٧٣ ٢٥٤	٣.٢٥	١٧٠٧	١٥٩٣	$\nu$ (N-N) ١٠٧١
٥	٢٧٢ ٢٥٤	٣١.٠٩	١٧٢٤	١٥٩٩	$\nu$ (CH <sub>2</sub> )asy. sy ٢٩٢٢- ٢٨٥٠
٦	٢٩١ ٢٦٠	٣.٩٥	١٧٢٠	١٠٦٨	$\nu$ (N-N) ١٠٩٩


الجدول (٦) نتائج امتصاص الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء للبوليمرات المتجانسة

Comp. No.	UV, $\lambda_{max}$ (nm), EtOH	IR, (KBr) $cm^{-1}$			
	$\lambda_{max. 1}$ $\lambda_{max. 2}$	$\nu$ (C=O) Imide	$\nu$ (-CH)	$\nu$ (C-C)	Others
٧	٢٩٣ ٢٦١	١٧٢٠	٢٩٢٥	١٠٣٠	$\nu$ (N-N) ١٠٧٠
٨	٢٩٣ ٢٥٠	١٧٣٢	٢٩٦٥	١٠٢٥	$\nu$ (SO <sub>2</sub> ) ١١٥٠
٩	٢٩١ ٢٥٩	١٧٢٨	٢٩٥٠	١٠٦٣	$\nu$ (N-H) ٣٢١٠







الشكل (1) طيف الأشعة فوق البنفسجية للمركب 1




الشكل (2) طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب 4-أمينوانتي بايرين




الشكل (٣) طيف الأشعة الحمراء للمركب ١




الشكل (٤) طيف الأشعة فوق البنفسجية للمركب ٤




الشكل (٥) طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب ٥



الشكل (٦) طيف الأشعة فوق البنفسجية للمركب ٧





الشكل (٧) طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب ٨

### المصادر

- ١- Grun dschober F and Sam beth K ; *J. Patent* ; ٣ , ٩٦٠ (١٩٦٨).
- ٢- Pyriadi T. M; *ph.D.Thesis*; University of Akron, Akron –ohio (١٩٧٠).
- ٣- Pyriadi T. M. and Ahmad S. H ; *Poly . J* ; ٢٣ , ٥٢٨٣ (١٩٩٦) .
- ٤- Edges; Charlofon A; Varma K.; Hansen T ;Vaderhiha; Kathirgamanathn P; Becher J and simonson O; *synth Mcl*; ٥٣, ٣١٥, (١٩٩٣).
- ٥- Adrov N. A ; Bessonov M.I ; Laivs A. I and Rodakov A. P. " *Text Book* ,

- Polyimide : anew dassof Heat Resistant* " ١<sup>st</sup> Ed ; IPst (١٩٦٩) .
- ٦- Malath Kh.R; *Ph.D.Thesis*, University of Tikrit, Tikrit-Iraq (٢٠٠٩).
- ٧- Hermanson G.T; "*Bioconjugate Techniques*" Academic Press, New York; P. ٤١٩-٤٥٥ (١٩٩٦).
- ٨- Kalgutkar A.S; Crews B.C and Marnett L.J; *Adv. Exp. Med. Biol*; ٤٠٧, ٧٩-٨٥ (١٩٩٧).
- ٩- Curran D.P; Geib S. and Demello N; *Tetrahedron*; ٥٥, ٥٦٨١-٥٦٨٧ (١٩٩٩).
- ١٠- Bize I; Guvenc B; Buchbinder G. and Brugnara C.; *J. Member. Biol*; ١٧٧, ١٥٩-١٦٨ (٢٠٠٠).
- ١١- Khorobrykh S.A. and Ivanov B.N; *Photosynth. Res*; ١٧, ٢٠٩-٢١٩ (٢٠٠٢).
- ١٢- Rechar P. Wool; *Soft Matter*; ٤, ٤٠٠ (٢٠٠٨).
- ١٣- Qiao Tian; Yanchao; Minzhi Rong. and Ming Qiu Zhang; *J. Mater. Chem*; ١٩, ١٢٨٩ (٢٠٠٩).
- ١٤- Ahmed S.H; *Iraqi J.Sci.* ٣٨, ٢ (١٩٩٧).
- ١٥- Malath K.R; *M.Sc.Thesis*, University of Tikrit, Tikrit-Iraq (٢٠٠٤).
- ١٦- Pyriadi T.M. and Ahmad S.H; *Poly. J*; ٢٣, ٥٢٨٣ (١٩٩٦).
- ١٧- Fawzi H.J; *Ph.D.Thesis*, University of Tikrit, Tikrit-Iraq (٢٠٠٨).
- ١٨- Gassan B. Y; *Ph.D.Thesis*, University of Tikrit, Tikrit-Iraq (٢٠٠٤).
- ١٩- Silverstein R.M. and Bassler G; "*Spectrometric Identification of Organic Compounds*", ٢<sup>nd</sup> Ed, John Wiley and Sons Ltd, ١١٨ (١٩٧٩).
- Molecules*" ٢٠- Murrell J.N; "*The theory of the Electronic Spectra of Organic* ١<sup>st</sup> Ed. Methuen and Co. Ltd, London, ١٥٨ (١٩٦٣).